HilonDeco Cryl 9200

丙烯酸面漆

产品介绍

一种单组份的改性丙烯酸面漆。有良好的光泽和耐候性。

推荐使用

作为一种装饰性半光面漆，用于新建钢结构和钢结构的维修保养

产品信息

颜色	可配制多种颜色 AC9101 白色
光泽	半光
体积固体份	35%±3%
漆膜厚度	干膜 40-50 微米（湿膜 114-143 微米）
理论涂布率	8.75 平方米/公升（以 40 微米厚度干膜计）
闪点	24°C

表面处理

所有待涂装表面应清洁、干燥且无污染物。按照 SSPC - SP1 溶剂清理标准除去所有油或油脂、可溶性污染物以及其它外来物质。

新建钢结构	始终应施工在推荐的防锈底漆之上。底漆表面应干燥且无任何污染物，其必须在规定的复涂间隔时间内施工（请查阅相关的产品数据手册）。 破裂、损坏等区域应处理至规定的标准（例如：Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) 标准）并在施工本产品前对底漆进行修补。
旧涂层	如果现有 HilonDeco Cryl 9200 旧涂层处于完整且附着良好的情况下，经淡水冲洗和去除油脂处理后，可以直接施工 HilonDeco Cryl 9200。
其他	请向当地的海隆公司咨询。

发布日期：2014 年 5 月 15 日

HilonDeco Cryl 9200

丙烯酸面漆

施工

施工条件	基材表面温度必须始终保持在露点以上至少 3°C。 在非敞开空间内涂装时及干燥过程中必须有良好的通风条件以确保涂层正常干燥。
混合	单组份涂料在施工前应充分搅拌均匀。
混合后使用寿命	不适用
稀释剂	海隆 THR200
无气喷涂	推荐使用 喷嘴尺寸 0.38-0.53 米 (15-21 毫英寸) 喷嘴处的输出流体总压力不低于 155 千克/厘米² (2204 磅/英寸²)
空气喷涂	不推荐使用
刷涂/辊涂	建议用于小面积施工和预涂。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。
工具清洗	海隆 THR200

干燥时间

	-5°C23°F)	10°C(50°F)	25°C(77°F)	35°C(95°F)
表干	2 小时	40 分钟	20 分钟	10 分钟
硬干	36 小时	16 小时	8 小时	6 小时
最小覆涂时间	24 小时	6 小时	4 小时	2 小时
最大覆涂时间	长期#	长期#	长期#	长期#
#参见说明书缩略语。				

配套涂层体系

HilonDeco Cryl 9200 仅适合自身覆涂，合适的底漆有 HilonGuard 2100。关于其它适用的体系，请向海隆公司咨询。

包装规格

20 升或 5 升包装单元: 20 升涂料置于 20 升包装桶中，5 升涂料置于 5 升包装桶中

贮存

必须按照国家规定贮存。贮存在阴凉、干燥的场所，远离热源和火源。25°C 条件下至少可保存 12 个月。此后需检查确认后再使用。

健康和安全

本产品旨在仅由专业施工人士使用，使用该产品前，请注意该产品材料安全说明书上有关健康和安全方面的信息，并按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行施工和使用。

声明

本资料的技术建议、数据是尽我们所知，并非详尽无遗，仅供参考。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改，在使用产品前，请与我们联系索取最新版本。