HilonDeco Cryl 9260

水性丙烯酸底/面漆

产品介绍

一种单组份水性外防护涂料，本产品不含有机溶剂和重金属盐，具有绿色环保、安全、使用方便等优点，符合当今涂料技术的发展方向。涂装成本低、适用于喷涂、淋涂、浸涂、刷涂等多种形式的施工工艺的特点，同时具有优良的耐湿热、耐候、抗钢结构表面氧化锈蚀性能。

推荐使用

作为一种装饰性高光面漆，用于新建钢结构和钢结构的维修保养。也可作为中、低腐蚀环境下的短期防护底漆。

产品信息

颜色	多种颜色 AW9101 白色
光泽	高光
体积固体份	38%±2%
推荐漆膜厚度	干膜 40-80 微米（湿膜 105-211 微米）
闪点	不适用

表面处理

为达到好更的防护效果，建议表面处理达到 Sa2 或者 St2 等级，表面干燥，无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和涂层等附着物。

其他	请向当地的海隆公司咨询。

发布日期：2013 年 11 月 30 日

施工

施工条件	基材表面温度不可低于 5°C，而且至少应当高于空气露点温度 3°C 以上。 在非敞开空间内涂装时必须有良好的通风条件以确保涂层正常干燥。在施工及干燥过程中，涂层不应被暴露于高湿度的环境中，以免失去光泽。
稀释剂	市供自来水
无气喷涂	推荐使用 喷嘴尺寸 0.46-0.69 mm (0.018-0.027in) 喷嘴处的输出流体总压力不低于 15MPa (150 kg/cm2, 2100 psi). 喷幅 40 ° -80°
刷涂	刷涂建议用于小面积施工和预涂。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。
辊涂	刷涂建议用于小面积施工和预涂。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。

干燥时间

	10°C	25°C	40°C
表干	45 分钟	35 分钟	20 分钟
硬干	32 小时	24 小时	18 小时

干燥时间为实验室环境，湿度为 60%条件下测得的技术数据。实际干燥时间取决于现场环境条件。

覆涂数据

	10°C		25°C		40°C	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
EC-601	32 小时	长期#	24 小时	长期#	18 小时	长期#

#参见说明书缩略语。

包装规格

20 升包装单元: 20 升 A 组份(基料)置于 20 升包装桶中

贮存

必须按照国家规定贮存。贮存在阴凉、干燥的场所，远离热源和火源。

健康和安全

使用该产品前，请注意该产品材料安全说明书上有关健康和安全方面的信息，并按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行施工和使用。

声明

本资料的技术建议、数据是尽我们所知，并非详尽无遗，仅供参考。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改，在使用产品前，请与我们联系索取最新版本。