镀锌钢材油漆涂装建议配套方案							
涂料类型		品种	油漆名称	表面处理	建议道数	漆膜厚度	适用环境
环氧系		底漆	环氧封闭漆	注 1	1	30	用于海洋、工业环境或潮湿环境中的镀锌构件上
		中间层漆	环氧云铁防锈漆	注 3	1	70	
		面漆	各色环氧面漆	--	1	70	
环氧氯化橡胶系	1	底漆	842 环氧云铁防锈漆	注 3	1	50	
		防锈漆	铝粉氯化橡胶防锈漆	注 3	1	50	
		防锈漆	氯化橡胶铁红防锈漆	注 3	1	50	
		面漆	各色氯化橡胶面漆	--	1	40	
	2	底漆	环氧封闭漆	注 1	1	30	
		防锈漆	环氧云铁防锈漆	注 3	1	80	
		面漆	各色脂肪族聚氨酯可复涂面漆	--	2	80	
酚醛醇酸系		底漆	磷化底漆	注 2	1	10	用于室内或暴露在室外干燥大气环境下的镀锌构件上
		防锈漆	锌黄酚醛防锈漆	注 3	2	80	
		面漆	各色醇酸面漆	--	2	70	

耐高温漆的配套方案						
涂料类型	品种	油漆名称	表面处理	建议道数	漆膜厚度	适用环境
醇酸类	底漆	油性红丹防锈漆	Sa2.5	2	35	175°C之内室内及大气环境钢结构
		酚醛红丹防锈漆	-	-	-	
	面漆	银色醇酸磁漆	-	1	50	
聚酯类	耐高温漆	耐高温漆	Sa2.5	1	20	室内 200-400°C
	耐高温漆	耐高温漆	-	1	20	
	底漆	无机硅酸锌底漆	Sa2.5	1	50	室外 200-400°C
	耐高温漆	耐高温漆	-	1	20	
	耐高温漆	耐高温漆	-	1	20	
二苯醚树脂系	耐高温漆	银色耐高温漆	Sa2.5	1	20	室内 400°C
		银色耐高温漆	-	1	20	
	-	无机硅酸锌底漆	Sa2.5	1	50	室外 400°C
	-	银色耐高温漆	-	1	20	
	-	银色耐高温漆	-	1	20	
有机硅系	-	有机桂耐高温漆	Sa2.5	1	20	室内 400-500°C
	-	有机桂耐高温漆	-	1	20	
	-	无机硅酸锌底漆	Sa2.5	1	50	室外 400-500°C
	-	有机桂耐高温漆	-	1	20	
	-	有机桂耐高温漆	-	1	20	

重防腐蚀涂料建议配套方案				
部位	品种	油漆名称	建议道数	漆膜厚度
大气环境下钢结构	底漆	环氧富锌防锈底漆	1	80
	中间层漆	环氧云铁防锈漆	1	100
	面漆	各色氯化橡胶面漆	2	70
	底漆	环氧富锌防锈底漆	1	80
	中间层漆	环氧云铁中间漆	1	100
	面漆	各色环氧面漆	2	120
	底漆	环氧云铁防锈底漆	1	80
	中间层漆	环氧云铁防锈漆	1	80
	面漆	各色脂肪族聚胺酯面漆	2	70
	底漆	无机硅酸锌底漆	1	70
	封闭层	环氧云铁防锈漆（以 30-50%103 稀释）	1	20-30
	中间层漆	聚氨酯底漆	2	60
	面漆	各色脂肪族聚	2	80
浸水或潮湿部位钢结构	底漆	环氧富锌防锈底漆	1	80
	中间层漆	环氧云铁防锈漆	1	100
	防锈漆	超厚浆型环氧沥青防锈漆	1	200
	底漆	无机硅酸锌底漆	1	40
	封闭层	环氧云铁防锈漆（以 30-50%103 稀释）	1	20-30
	防锈漆	超厚浆型环氧沥青防锈漆	1	250
	底漆	环氧沥青防锈漆	1	125
	防锈漆	环氧沥青防锈漆	1	125
	底漆	环氧富锌防锈底漆	1	80
	中间层漆	环氧云铁防锈漆	1	50
	防锈漆	环氧沥青防锈漆	1	125
	防锈漆	环氧沥青防锈漆	1	125

火电厂钢机构					
部位	类型	品种	油漆名称	建议道数	漆膜厚度
大气环境下钢结构	环氧氯化橡胶	底 漆	环氧富锌防锈底漆	1	70
		中间层漆	环氧云铁防锈漆	1	80
		面 漆	各色氯化橡胶面漆	2	80
	无机锌环氧氯化橡胶	底 漆	无机硅酸锌底漆	1	70
		封闭层	环氧封闭漆	1	30
		中间层漆	环氧云铁防锈漆	1	80
		面 期	各色氯化橡胶面漆	2	80
	油改性	底漆	酚醛红丹防锈漆 （油性红丹防锈漆）	3 （3）	120 （120）
		面漆	各色醇酸面漆	2	70
	环氧聚氨酯	底漆	环氧富锌防锈底漆	1	80
		中间层漆	环氧云铁防锈漆	1	80
		面漆	各色脂肪族聚氨酯可复涂面漆	2	70